

PAEKIVITOOTED

EREK



EREK OÜ poolt paigaldatud doloplaadist fassaad, EV Välisministeerium

EREK OÜ alustas paekivi töötlemist 15 aastat tagasi. Kasutatakse Orgita karjääri dolo- ja paekivi, samuti Kostivere muru päeplaati.

EREK OÜ paekivitooted leiavad kasutamist fassaadide ja ka siseseinete vooderdamisel, põrandate katmisel, soklite ehitamisel, müüride, postide ja piirdeade tegemisel ja kõnniteede rajamisel.

EREK OÜ kui väikeettevõtte tootmine võrreldes suurtööstusega on paindlik ja tellija erisoodidega arvestav. Näiteks kaminat erikujulisi katteplaate valmistatakse ka kliendi šabloonide järgi. Aia- ja väravapostide kivid ning katteplaadid tehakse vajalikes mõtmetes valmis juba töökojas, objektile jääb ainult postide ladumine.

DOLOMIIT

Orgita dolomiit on hästi töödeldav, varieeruvad kollakassinakad toonid. Dolokivi on kasutatud XIV sajandist pärit Märjamaa kirikus, Oleviste kiriku skulptuurdetailides ja Suure Rannavärava vapil.

Toode	Pinnatõttus	Mõõtmed, mm			Kasutuskoht
		pikkus	kõrgus	paksus	
Müürkivi	murtud, töötlemata kivi	200 - 400	80 - 200	100 - 300	paksamad müürid
Kooruke	kolmest küljest saetud, esikülj klombusik	vaba	90, 140, 190	40 - 100	fassaadid
Klompriba	massiivist saetud, esikülj klombitud	vaba või fikseeritud	90	40, 60	fassaadid, soklid, aiapostid, kaminad
Plaadid	saetud, lihvitud, hõõvel-datud või liivpritsiga töödeldud	300 - 1800	laius kuni 500	15, 20, 30	põrandad, trepiastmed, siseeinad, fassaadid kõnniteed, terrassid, kamina- ja müüriplaadid

ORGITA DOLOKIVI FÜÜSICALISED NÄITAJAD

Mahukaal g/cm ³	Veemivsus %	Survetugevus kg/cm ²	Külmekindlus
2,52	2,7	600...1200	immutatult 100 tsükli



Dolokooruke

PAEKIVI

Orgita dolomiidikihtide all paikneb paekeivi, mille lõikepind on pruunikaskollase või sinikashalika kihlise tekstuuriga.


Toode	Pinnatöötlus	Mõõtmed, mm			Kasutuskoht
		plikkus	kõrgus	paksus	
Müürkivi	murtud, töötlemata kivi	200 - 400	vastavalt kihi paksusele 80 - 200	100 - 300	paksemate müüride ladumiseks
Paekäär	esikülj lõigatud, sängituspind looduslik	vaba	vastavalt kihi paksusele	20, 60	sis- ja välisseinad
Paeriba	küljed saetud, esikülj kiombitud	vaba või fikseeritud	90	40 - 80	soklid, välisseinad, aiapostid, kaminad
Paeserv	esikülj murtud või looduslik, tagakülj saetud, sängituspind looduslik	vaba	vastavalt kihi paksusele	60 - 80	sis- ja välisseinad
Paeplaat	pind looduslik või töödeldud, servad murtud või saetud	300 - 1800	laius kuni 1000	50 - 100	põrandad, terrassid, õuealad, kõnniteed, müürikatteplaadid, trepiastmed

PAIGALDAMINE

Paigaldamisel kasutatakse kas klassikalist lubi-tsementmörtli või tänapäevaseid plaatimissegusid.

HOOLDUS

Väliskeskkonnas asuvatel pindadel peab jälgima, et need oleksid kaetud niiskustõkkega kivi veemavuse vähendamiseks. Niiskustõket saab pinnale kanda pritsi või värvivõliga. Looduskivi hooldamiseks võib kasutada sunepeset. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav konsulteerida puhastusfirmaga.



Paekäär



Paeriba



Paeserv



Müürkivi

EREK OÜ

Järvevana tee 3a
10132 TALLINN
Tel. 6262 708
Faks 6262 701
GSM 50 42500
marmoroc@erek.ee

Mahlamäe 10
79514 RAPLA
Tel. 48 94262
Faks 48 94255
erek@erek.ee

EREK